PUBLICATION NUMBER

10012649

PUBLICATION DATE

16-01-98

APPLICATION DATE

27-06-96

APPLICATION NUMBER

08167689

APPLICANT: NEC YAMAGATA LTD;

INVENTOR: SHIMIZU KAZUO;


INT.CL.


H01L 21/56 B29C 45/14 B29C 45/64

B29C 45/80

TITLE

RESIN SEALING DEVICE





ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To precisely adjust the contact surface of a mold in a shorter time by arranging a plurality of pairs of piezoelectric elements which are displaced to either side of the mold through support pillars and pressure sensors arranged on the opposite side of the mold to the piezoelectric elements so that the sensors can be coaxially counterposed to the piezoelectric elements.

> SOLUTION: A plurality of pressure sensors 4 detects pressures when the sensors 4 come into contact with the rear end faces of mobile pins 3 and, at the same time, is buried in a bottom part holder 6. A plurality of piezoelectric elements 1 comes into contact with the rear ends of support pillars 2 and is buried in the plate 11 of a top part holder 5. At the time of adjusting the contact surface of the mold of a resin sealing device, the sensors 4 are checked aster a pot is heated and the mold is clamped. When the pressure value of a pressure sensor 4 does not reach a reference value, the pressure value of the sensor 4 is increased to the reference value by applying a voltage across the piezoelectric element 1 corresponding to the sensor 4. When the mold reaches a resin sealing temperature, the pressure values of the sensors 4 are again checked. Therefore, the contact surface of the mold can be adjusted precisely in a shorter time.

COPYRIGHT: (C)1998,JFO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-12649

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日


識別記号	庁内整理番号	FΙ				枝	術表示箇所
		H01L	21/56			T	
						-	
		審查請	水 有	請求項	質の数 2	OL	(全 4 頁)
特願平8 -167689		(71) 出願人 390001915					
W-50 = (1000) = ==							
平成8年(1996)6月	平成8年(1996)6月27日				上町4丁	目12番124	₹
		(72)発明者					
						目12番12号	事 山形日
		(74)代理人				(外2名)	
	特願平8 -167689		特顯平8-167689 (71)出顯人平成8年(1996)6月27日 (72)発明者	H01L 21/56 B29C 45/14 45/64 45/80 審査請求 有 特願平8-167689 (71)出願人 3900019 山形日: 山形県1 (72)発明者 清水 3 山形県1 本電気材	# 0 1 L 21/56 B 2 9 C 45/14 45/64 45/80 審査請求 有 請求互 特願平8-167689 (71)出願人 390001915 山形日本電気を 山形県山形市コ (72)発明者 清水 和夫 山形県山形市コ 本電気株式会社	H01L 21/56 B29C 45/14 45/64 45/80 審査請求 有 請求項の数 2 特願平8-167689 (71)出願人 390001915 山形日本電気株式会社 山形県山形市北町4丁 (72)発明者 清水 和夫 山形県山形市北町四丁 本電気株式会社内	H 0 1 L 21/56 T B 2 9 C 45/14 45/64 45/80 審査請求 有 請求項の数2 O L 6 特願平8-167689 (71)出願人 390001915 山形日本電気株式会社 山形県山形市北町4丁目12番12号 (72)発明者 清水 和夫 山形県山形市北町四丁目12番12号

(54) 【発明の名称】 樹脂封止装置

(57)【要約】

【課題】金型の当り面調整機構を具備する樹脂封止装置 において、より短時間に金型の当り面調整を精密にでき るようにする。

【解決手段】上型5側にサポートピラー2を介して変位する圧電素子1とこの圧電素子1と下型8側に同軸に対向するように配設し圧電素子1の変位による圧力の変化を検知する圧力センサ4との複数対を金型面に配置し、圧電素子1の変位を直接金型の任意の部分に伝え金型面の押圧力を均一にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体装置の外郭を樹脂材で充填して成 形するキャビティや溶融した該樹脂材の流路が形成され る上型および下型をそれぞれ取付ける上型ホルダおよび 下型ホルダと、この上型ホルダおよび下型ホルダを取付 けるとともにいずれかが移動し前記上型と下型を型締め する上プラテンおよび下プラテンとを備える半導体装置 の樹脂封止装置において、前記上型および下型のいずれ かに前記キャビティおよび前記流路が存在する以外の領 域に散在して配置されるとともに該金型面に垂直に摺動 する複数の可動ピンと、この可動ピンの後端面と接触し 圧力を検出するとともに該ホルダに埋設される複数の圧 力センサと、前記可動ピンに対向して配置されるととも に該可動ピンのない該金型の背面と一端を接触し垂直方 向に移動可能な複数のサポートピラーと、このサポート ピラーの後端と接触し該金型を取付ける前記ホルダに埋 設される複数の圧電素子と、これら圧電素子に独立して 電圧を印加する電圧調整装置とを備えることを特徴とす る樹脂封止装置。

【請求項2】 前記圧電素子が前記金型面の中央部は疎 に周辺部を密に配置することを特徴とする請求項1記載 の樹脂封止装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、小型部品である半 導体装置の複数個を同時に樹脂封止し樹脂外郭体を成形 する樹脂封止装置に関し、特に金型当り面調整機構を備 える樹脂封止装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置のような小物部品を同時に複 30 数個を樹脂封止する場合、上下の金型の当り面に均一な 型締圧力が必要となる。もし、不均一であると樹脂封止 された半導体装置から派生する樹脂ばりの厚みにばらつ きが生じ、しばしば厚い樹脂ばりが生ずる。この厚い樹 脂ばりは除去し難くなる。このため、樹脂封止する前に 金型の当り面調整が必要となる。

【0003】通常、この金型当り面調整は、金型を取り 付けるプラテンあるいはホルダと金型との間に介在する 複数のサポートピラーの長さをスペーサによって長さ調 整し、型締め時に生ずるホルダや金型の歪みによって発 40 生する上下金型の当りの弱い箇所の調整を行っていた。 また、この調整方法の場合、金型を装置から取り外して 上下金型の当りを調整する必要があり、多大な工数を浪 費するという問題があった。

【0004】このような調整口数がかかるのを改善した 金型当り面の調整装置が、実開昭62-185018号 公報に開示されている。この装置は、上型あるいは下型 のいずれかの金型の下にサププレートを設置しさらにこ のサブプレートとプラテンの間に複数の圧電素子を組み 込み、上下金型の当り面間に配装した図示しない圧力検 50 を参照して説明する。

出器によって金型間の型締力を検出しながら、型締力が 一様になるように圧電素子の上下方向の変位を印加電圧 を調整し、金型の当り面の調整を行なうことを特徴とし ている。

2

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述した金型当り面の 調整装置では、金型と圧電素子の間にサブプレートが介 在しているため、一つの圧電素子の変位によるサブプレ ートの変形が隣接する圧電素子の変位に影響し合い、当 10 りを強くしたい箇所に圧電素子が無かったり、あるいは 圧電素子があってもどの程度変位させるかの判断がつき にくく精密に当り面を調整することが困難である。

【0006】また、配置される圧力検出器の数や圧電素 子との平面上での相対位置が明示されていないが、金型 面にはキャビティを形成する窪みや溶融樹脂が流れるラ ンナなどがあるため、圧力検出器の数や設置位置が自ず と決められてしまう。このため、位置決めされた圧力検 出器に対し平面上の位置が離れて多くの圧電素子が散在 し、どの圧電素子にどの程度の変位を与えるかを決める のに時間がかかるという欠点があるし、変位させる必要 のない圧電素子に変位を与え過負荷となり圧電素子を破 壊させる懸念がある。さらに、圧力検出器を金型の交換 毎に配装するのは煩わしい作業である。

【0007】従って、本発明の目的は、より短時間に金 型の当り面調整を精密にできる樹脂封止装置を提供する ことにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、半導体 装置の外郭を樹脂材で充填して成形するキャビティや溶 融した該樹脂材の流路が形成される上型および下型をそ れぞれ取付ける上型ホルダおよび下型ホルダと、この上 型ホルダおよび下型ホルダを取付けるとともにいずれか が移動し前記上型と下型を型締めする上プラテンおよび 下プラテンとを備える半導体装置の樹脂封止装置におい て、前記上型および下型のいずれかに前記キャビティお よび前記流路が存在する以外の領域に散在して配置され るとともに該金型面に垂直に摺動する複数の可動ピン と、この可動ピンの後端面と接触し圧力を検出するとと もに該ホルダに埋設される複数の圧力センサと、前記可 動ピンに対向して配置されるとともに該可動ピンのない 該金型の背面と一端を接触し垂直方向に移動可能な複数 のサポートピラーと、このサポートピラーの後端と接触 し該金型を取付ける前記ホルダに埋設される複数の圧電 素子と、これら圧電素子に独立して電圧を印加する電圧 調整装置とを備える樹脂封止装置である。また、前記圧 電素子が前記金型面の中央部は疎に周辺部を密に配置す ることが望ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施例について図面

3

【0010】図1(a)および(b)は本発明の一実施 の形態における樹脂封止装置を説明するための樹脂封止 装置の部分破断図および金型面の平面図である。この樹 脂封止装置は、図1に示すように、半導体装置の外郭を 成形するキャビティ14や溶融した該樹脂材の流路であ るランナ15が形成される上型7および下型8をそれぞ れ取付ける上型ホルダ5および下型ホルダ6と、この上 型ホルダ5および下型ホルダ6を取付けるとともに型締 シリンダ13により上型7と下型8を型締めする上プラ テン9および下プラテン10と、下型8のキャビティ1 4およびランナ15が存在する以外の領域に散在して配 置されるとともに金型面に垂直にガイド板12を摺動す る複数の可動ピン3と、この可動ピン3の後端面と接触 し圧力を検出するとともに下型ホルダ6に埋設される複 数の圧力センサ4と、可動ピン3に対向して配置される とともに上型7の背面と一端を接触し垂直方向に移動可 能な複数のサポートピラー2と、このサポートピラー2 の後端と接触し上型ホルダ5のプレート11に埋設され る複数の圧電素子1と、これら圧電素子1に独立して電 圧を印加する図示していない電圧調整装置とを備えてい 20 る。 る。

【0011】この金型の当り面を調整する機構を構成する圧電素子1と圧力センサ4はペアとなって、図1

(b) に示すように、キャビテイ14やランナ15のように凹んでいる所は除いて金型面に散在し配置されている。そして、型締シリンダ13の押圧によって下プラテン10が歪み、金型面の周辺部は中心部に比べ押圧力が弱くなるので、これら圧電素子1と圧力センサ4との対は、中央部は疎に周辺部は密に配置されている。

【0012】また、圧電素子1はスタック型のものを使 30 用し、圧力センサ4は精度の高い半導体センサを使用している。そして、圧力を伝達する可動ピン3は、圧力差だけを検出することを目的とし圧力センサ4の定格圧力値内に留めるようにできるだけ細くしてある。

【0013】次に、この樹脂封止装置の金型の当り面調整の手順について説明する。まず、金型を取付けポットを加熱し始める。そして、型締めし、圧力センサ4が全て基準値を示しているか否かチェックする。もし、基準値に達してない圧力センサ4があれば、その圧力センサ4に対応する圧電素子1に電圧を印加し基準値にする。

そして、樹脂封止温度に金型が達したら、再度圧力センサ4の圧力値をチェックする。このことは、温度上昇に伴ないプラテンの歪みが変化するからである。勿論、このチェックは、樹脂封止中でも行なえ得る。

【0014】以上この実施の形態においては、上型側に 圧電素子を下型には圧力センサをそれぞれ配設した場合 で説明したが、逆に取付けても同様の効果が得られるこ とは言うまでもない。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、金型のいずれか側にサポートピラーを介して変位する圧電素子とこの圧電素子とは金型の反対側にかつ同軸に対向するように配設し圧電素子の変位による圧力の変化を検知する圧力センサとの複数対を金型面に配置することによって、サブプレートのような中間部材が介在すること無く圧電素子の変位を直接金型の任意の部分に伝えることができ、より早く精密に金型の当り面調整ができる。その結果、従来、試行錯誤で行なっていた調整工数を大幅に低減しかつ装置の稼働率も高められるという効果がある

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態における樹脂封止装置を 説明するための樹脂封止装置の部分破断図および金型面 の平面図である。

【符号の説明】

- 1 圧電素子
- 2 サポートピラー
- 3 可動ピン
- 4 圧力センサ
- 5 上型ホルダ
- 6 下型ホルダ
- 7 上型
- 8 下型
- 9 上プラテン
- 10 下プラテン
- 11 プレート
- 12 ガイド板
- 13 型締シリンダ
- 14 キャピティ
- 40 15 ランナ

